

**Общество с ограниченной ответственностью
Торговый дом**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 109

Штукатурка баритовая FullMiX
ТУ 23.64.10.110-015-77164835-2019

Дата отгрузки «08» мая 2020 г.

№ партии 658

Шифр контрольной пробы ШБ 658/04.04.20

№ а/м М 358 ХВ

Грузополучатель: ООО «Медремкомплект»

дата производства «04» апреля 2020 г.

Кол-во 720 уп.

Вес 18,0 тн

Показатели	Требования ТУ 23.64.10.110-015- 77164835-2019	Фактические показатели
Максимальный размер зерна	1,25 мм	1,25
Концентрат барита молотый, ГОСТ 4682-84	КБ-3, КБ-5, КБ-6	КБ-5
Цемент, марка по прочности ГОСТ 10178-85 ГОСТ 31108-2016	М400, М500 ЦЕМ I 42,5Н	ЦЕМ I 42,5Н
Сцепление с основанием	не менее 0,5 МПа	0,6
Прочность раствора при сжатии через 7/28 суток	-	13,9 МПа /18,9 МПа
Плотность раствора	не менее 2,7 г/см ³	2,7
Влажность сухой смеси	не более 0,3%	0,09

Экологически чистый продукт.

1. Изготовитель гарантирует соответствие штукатурки баритовой FullMiX требованиям ТУ 23.64.10.110-015-77164835-2019 при соблюдении условий транспортирования и хранения
2. Гарантийный срок хранения: не более 12 месяцев с даты изготовления.

Начальник лаборатории

рушина И.И.